

به نام خدا

محاسبه انرژی تلف شده حاصل از توقفات فولادسازی

از تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۷ تا ۱۳۹۵/۰۲/۳۰ تعداد شارژ تولیدی فولادسازی برابر ۱۵۲ می باشد. این تعداد شارژ بر اساس زمان Tap to Tap به چهار دسته در جدول زیر تقسیم بندی شده اند:


تعداد	میانگین انرژی (MWh)	میانگین تناژ DRI	میانگین تناژ Scrap	میانگین کل تناژ	Tap to Tap(min)
۱۹	۶۳,۶۲	۳۶,۵۲	۳۲,۱۵	۶۸,۶۷	بیش از ۳۰۰ دقیقه
۴۴	۵۳,۳۹	۵۲,۷۲	۱۷,۸۵	۷۰,۵۷	بین ۱۲۰ تا ۳۰۰ دقیقه
۶۷	۵۰,۱۷	۵۶,۱۶	۱۵,۵۴	۷۱,۷۰	بین ۹۰ تا ۱۲۰ دقیقه
۲۲	۴۷,۸۵	۵۷,۸۸	۱۱,۴۷	۶۹,۳۵	کمتر از ۹۰ دقیقه

همانطور که ملاحظه می شود شارژهایی که زمان بسیار طولانی داشته اند (بیش از ۵ ساعت) به طور متوسط انرژی الکتریکی مصرفی بسیار بیشتری نسبت به شارژهای با زمان کمتر داشته اند. دلیل عمده این تفاوت سرد شدن نسوز کوره قوس الکتریکی در توقف های طولانی تا نزدیکی دمای محیط و در نتیجه هدر رفتن مقداری انرژی که صرف گرم شدن آن در استارت اولیه کوره شده بود، می باشد. بر اساس اطلاعات جدول بالا اگر شارژهای با زمان Tap to Tap کمتر از ۹۰ دقیقه را شارژهای عادی و شارژهای با زمان Tap to Tap بیش از ۳۰۰ دقیقه را شارژهای بالاترین اتلاف حرارتی در نظر بگیریم تفاوت انرژی الکتریکی مصرفی میان این دو دسته برابر $15.77 MWh$ می باشد.


در ادامه برای اطمینان از اینکه انرژی الکتریکی صرف شدهی بیشتر ناشی از هدر رفت انرژی در اثر سرد و گرم شدن نسوز کوره بوده است؛ به صورت تئوری و با استفاده از نرم افزار

ANSYS14.0 میزان اتلاف حرارتی کوره در اثر سرد شدن از دمای $1650C^{\circ}$ تا $35C^{\circ}$ محاسبه شده است.

تصویر زیر (شکل ۱) مربوط به تغییرات دمایی در طول آجر کوره در دمای $1650C^{\circ}$ می باشد که توسط نرم افزار محاسبه شده است. با توجه به نتایج اگر دما به طور متوسط در ساختار آجر توزیع شود دمای آن برابر $1082C^{\circ} = \frac{1650+514}{2}$ خواهد شد. همچنین در شکل ۲ تغییر دمایی در عمق نسوز کف کوره آمده است. بر اساس نتایج دمای متوسط کف برابر $1044C^{\circ} = \frac{1650+438}{2}$ خواهد شد.



شکل ۱- تغییرات دمایی در طول آجر کوره از نوع MgO-C (واحد دما K°).



شکل ۲- تغییرات دمایی در عمق نسوز کف کوره (واحد دما K°).

جدول ۱- محاسبه انرژی تلف شده نواحی مختلف نسوز کوره.

ناحیه نسوز کوره	وزن کل ناحیه $m(kg)$	ظرفیت گرمایی $MWh / kg.C^{\circ}$	$T_1(C^{\circ})$	$T_2(C^{\circ})$	ΔT	انرژی تلف شده $Q = mc\Delta T (MWh)$
بدنه آجری	19360	3.610×10^{-7}	1082	35	-1047	-7.31
کف کوره	26000	3.47×10^{-7}	1044	35	-1009	-9.10


به طور کل میزان انرژی تلف شده براساس محاسبات نشان داده شده در جدول ۱ برابر

$$-9.10 + (-7.31) = -16.41 MWh \text{ خواهد شد.}$$


با توجه به درصد خطای محاسبه تئوری انرژی الکتریکی مصرفی نسبت به انرژی الکتریکی مصرفی واقعی ($\frac{16.41-15.77}{15.77} \times 100 \cong 4.06\%$) می توان نتیجه گرفت که عمده انرژی صرف شدهی بیشتر برای شارژهای با توقف طولانی مدت صرف گرم کردن نسوز کوره و به عبارتی جبران انرژی هدر رفته در اثر سرد شدن نسوز کوره شده است.

انرژی تلف شده پاتیل:


در این قسمت به محاسبه انرژی تلف شده پاتیل های مذاب در اثر توقف کارخانه و خارج از مدار بودن آنها پرداخته می شود. برای محاسبه فرض می شود که از پاتیل های موجود سه پاتیل از دمای $1650C^{\circ}$ تا دمای پیشگرمکن ها ($900C^{\circ}$) و سه پاتیل تا دمای محیط ($35C^{\circ}$) افت دما پیدا می کنند. همانند قبل تغییرات دمایی در طول نواحی مختلف نسوز پاتیل با استفاده از نرم افزار محاسبه و سپس با استفاده از نتایج آن انرژی تلف شده در اثر سرد شدن پاتیل حساب می گردد.




شکل ۳- تغییرات دمایی در طول آجر خط سرباره پاتیل در دمای $900C^{\circ}$ ($1173k^{\circ}$).




شکل ۴- تغییرات دمایی در طول آجر بدنه پاتیل در دمای $900C^{\circ}$ ($1173k^{\circ}$).




شکل ۵- تغییرات دمایی در طول آجر کف پاتیل در دمای $900C^{\circ}$ ($1173k^{\circ}$).



شکل ۶- تغییرات دمایی در طول آجر خط سرپاره پاتیل در دمای 1630°C (1903k°).



شکل ۷- تغییرات دمایی در طول آجر بدنه پاتیل در دمای 1630°C (1903k°).



شکل ۷- تغییرات دمایی در طول آجر کف پاتیل در دمای $1630C^{\circ}$ ($1903k^{\circ}$).

	ناحیه نسوز	وزن کل ناحیه $m(kg)$	ظرفیت گرمایی $MWh / kg.C^{\circ}$	$T_1(C^{\circ})$	$T_2(C^{\circ})$	ΔT	انرژی تلف شده $Q = mc\Delta T (MWh)$
سرد شدن در محیط	آجر خط سرپاره	3937	3.610×10^{-7}	1194	35	-1159	-1.65
	آجر بدنه	7582	3.332×10^{-7}	1161	35	-1126	-2.84
	آجر کف	3073	3.332×10^{-7}	1098	35	-1063	-1.09
سرد شدن تا دمای بیشگرم	آجر خط سرپاره	3937	3.610×10^{-7}	1194	663	-531	-0.75
	آجر بدنه	7582	3.332×10^{-7}	1161	646	-515	-1.30
	آجر کف	3073	3.332×10^{-7}	1098	612	-486	-0.50

برای پاتیل های مفروض، انرژی تلف شده در اثر سرد شدن نسوز پاتیل تا دمای $35C^{\circ}$ برابر $-1.65 - 2.84 - 1.09 = -5.58 MWh$ و تا دمای $900C^{\circ}$ برابر $-0.75 - 1.30 - 0.50 = -2.55 MWh$ ازای هر پاتیل خواهد بود. بنابراین کل انرژی مورد نیاز برای جبران این اتلافات برابر $3 \times 5.58 + 3 \times 2.55 = 24.39 MWh$ خواهد بود. پس به طور کل انرژی مورد نیاز برای جبران سرد

شدن نسوز هنگام شروع به کار مجدد کارخانه فولادسازی پس از توقف های طولانی حدود
41MWh می باشد.

واحد نسوز

مهدی ترتیف زاده